

## SCHILDEREN OF PLEISTEREN VAN BAKSTEENMETSSELWERK

Koninklijk Verbond van  
Nederlandse  
Baksteenfabrikanten  
Tel. 026 - 3845630

*Voor goed gedetailleerd en op de juiste wijze uitgevoerd gevelmetselwerk in baksteen zijn afwerkklagen in de vorm van schilderwerk of pleisterwerk onnodig en verhogen de onderhoudsbehoefte. Wanneer, om welke reden dan ook, besloten wordt om toch een afwerking aan te brengen dienen altijd de uitvoeringsrichtlijnen en aanbevelingen van de fabrikant van het afwerksysteem te worden gevolgd. Voor de baksteen geldt een aanvullende eis voor het sulfaatgehalte.*

### De baksteen

Let vooral op de geschiktheid van het afwerksysteem voor het te schilderen of te bepleisteren baksteentype. Sommige systemen zijn bijvoorbeeld ongeschikt voor het afwerken van strengperssteen, verblendsteen en trasraamklinker. De matig- en normaal zuigende baksteencategorieën (klasse IW2 en IW3) vormen de meest geschikte ondergrond. Bij zeer weinig zuigende (IW1) en sterk zuigend bakstenen (IW4) zijn meestal aanvullende maatregelen nodig. Bakstenen die mangaan bevatten zijn niet geschikt, omdat de kans groot is dat deze ondergrond verkleuringen in het afwerkvlak veroorzaakt.

De metselbaksteen moet voldoen aan de Europese norm NEN-EN 771-1 'Metselbaksteen' en aan de BRL 1007 'Metselbaksteen'. Bij schilderwerk of pleisterwerk op baksteenmetselwerk zijn vooral het sulfaatgehalte en de vorstbestandheid van de steen en het metselwerk van belang.

De benodigde prestaties zijn afhankelijk van het te gebruiken afwerksysteem. Het pleisterwerk mag geen gips bevatten en dient damp-open en waterafwijzend te zijn. Bij verf is van belang of deze op basis is van mineralen of op basis van (alkyd)-hars. Bij beide systemen kunnen door de verfproducent aanvullende eisen worden gesteld aan de ondergrond. De technische voorwaarden waaraan de baksteen in die toepassing moet voldoen, luiden als volgt:

- De baksteen moet voldoen aan de eisen in BRL1007 "Metselbaksteen".  
**Sulfaatgehalte van baksteen mag ten behoeve van schilderen niet meer dan 0,10% (m/m bedragen). Indien door leveranciers van verfsystemen of pleistersystemen aanvullende eisen aan deze bovengrens worden gesteld, is het noodzakelijk dit in het**

**bestek vast te leggen en deze eis bij aankoop van de bakstenen te communiceren.**

- Wanneer het verfsysteem als dampremmend kan worden beschouwd dan is de invloed daarvan op het hygrisch gedrag van de stenen van dien aard dat de bakstenen aan vorstbestandklasse F2/D moeten voldoen.
- Is het verfsysteem niet dampremmend dan is vorstbestandklasse F2/C voldoende.

Is een bepaald afwerksysteem gekozen dan hoort daar dus een bepaalde vorstbestandheidsklasse bij. Dit is van invloed op de baksteenkeuze. Omgekeerd geldt dat de vorstbestandheidsklasse van een bepaalde baksteensortering eisen stelt aan het te kiezen verfsysteem.

Wanneer men daar prijs op stelt, kan door de baksteenproducent op verzoek van de afnemer of opdrachtgever een vorstgarantieverklaring worden afgegeven.

### Aandachtspunten

Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de architect een technisch deugdelijke bestekomschrijving te maken van het gevelmetselwerk waarop een afwerksysteem wordt aangebracht. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de producent van het afwerksysteem om te bepalen wat de eigenschappen van de ondergrond zijn en de specificaties van het afwerksysteem daarop af te stemmen. De chemische invloeden van het metselwerk op de verf worden naast de steen vooral bepaald door de metsel- en voegmortel. Verder zijn er verfproducenten die adviseren om bij nieuwbouw pas een jaar na het metselen eventueel te gaan schilderen omdat inhoudstoffen in de vorm van zouten aanleiding kunnen geven tot schade. Meestal is na een jaar deze 'vroege witte uitslag' verdwenen. De voeghardheid dient minimaal VH35 te zijn. Bakstenen met een relatief zwaardere bezanding dienen voor het aanbrengen van het verfsysteem te worden afgeborsteld.

*KNB en door deze ingeschakelde derden betrachten hun uiterste best en de grootst mogelijke zorgvuldigheid om tot een in alle opzichten toereikende dienstverlening te komen. Het is desondanks altijd denkbaar dat sprake kan zijn van een ommissie, een gebrek en/of een onnauwkeurigheid, onjuistheid of onvolledigheid in een advies of product. KNB alsmede de door deze ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die daarvan het gevolg is, zou kunnen zijn of geacht wordt te zijn.*

Het verdient aanbeveling in geval van geschilderd baksteenmetselwerk een goede beluchting van de luchtsponw mogelijk te maken. Daarvoor moeten ter plaatse van alle horizontale beëindigingen van het metselwerk, zoals onder en boven een kozijn, bij de dakaansluiting en vlak boven het maaiveld per

twee a drie strekken een stootvoeg open worden gelaten. Voor een goede afvoer van vocht dat achter het buitensponwblad kan komen, moeten ter plaatse van de aansluiting van het metselwerk op de fundering per twee strekken een stootvoeg worden opengelaten.

Velp, oktober 2010